品質分析台帳

【　　】

入荷日：　2019年　5月　7日

取引先名：

●	定期購入品
	スポット購入品
	サンプル入荷品

所内規定値

＊規格はずれの品種については品質委員会で討議する

FC用	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	v	Sn	B
	—	—	1.60	0.03	0.015	0.10	0.05	0.05	0.05	—	—	0.001
	Ce	Al	Pb	Ca	Sb	Zn	Ti	Co	Nb	W	Fe	Fe
	—	0.05	0.000	—	—	—	0.05	0.000	—	—	—	—
DCI用	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	v	Sn	B
	—	—	0.50	0.03	0.015	0.10	0.05	0.05	0.05	—	—	0.001
	Ce	Al	Pb	Ca	Sb	Zn	Ti	Co	Nb	W	Fe	Fe
	—	0.05	0.000	—	—	—	0.05	0.000	—	—	—	—
シュレッダーベーラ	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	v	Sn	B
	—	—	0.50	0.03	0.015	0.10	0.05	0.05	0.05	—	—	0.001
	Ce	Al	Pb	Ca	Sb	Zn	Ti	Co	Nb	W	Fe	Fe
	—	0.05	0.000	—	—	—	0.05	0.000	—	—	—	—

黄色　要 注 意	
赤色　使用不可	

制 定	2004年04月01日
施行日	2004年04月15日
改訂-1	2004年12月16日
改訂-2	2005年02月17日
改訂-3	2005年06月07日
改訂-4	2006年11月20日
改訂-5	2007年07月06日
改訂-6	2007年09月18日

品質	製造	運輸	リサイクル	作成者

No/総合評価	原料形状	外観形状	成分調査・分析結果	鋳造原料	条件・加工	製品区分	備考
1		原形：配合 色彩：灰 厚さ：22mm 縦：165mm 横：20mm 表面処理(無)有(　) ミルシート有：(無)	測定実施日：2019年 5月 14日 C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo AVE 0.173 0.121 0.452 0.012 0.005 0.013 0.017 0.032 0.000 V Sn B Ce Al Pb Ca Sb Zn AVE 0.000 0.001 0.0000 0.000 0.016 Tr 0.000 0.003 0.001 Ti Co Nb W AVE 0.000 Tr 0.000 0.009	可　（F C ／D C I） 条件付可 使用不可　（電炉向）	①原状可 ②切断：手切り／自動／ギロチン ③プレス ④その他	A配合：配合(FC)／配合(DCI) B新断 Cプレス Dその他	
2		原形：配合 色彩：灰 厚さ：8mm 縦：180mm 横：50mm 表面処理(無)有(　) ミルシート有：(無)	測定実施日：2019年 5月 14日 C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo AVE 0.168 0.071 0.427 0.020 0.003 0.009 0.025 0.037 0.000 V Sn B Ce Al Pb Ca Sb Zn AVE 0.000 0.001 0.0000 0.000 0.008 Tr 0.000 0.003 0.001 Ti Co Nb W AVE 0.000 Tr 0.000 0.007	可　（F C ／D C I） 条件付可 使用不可　（電炉向）	①原状可 ②切断：手切り／自動／ギロチン ③プレス ④その他	A配合：配合(FC)／配合(DCI) B新断 Cプレス Dその他	
3		原形：配合 色彩：灰 厚さ：21mm 縦：180mm 横：19mm 表面処理(無)有(　) ミルシート有：(無)	測定実施日：2019年 5月 14日 C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo AVE 0.158 0.102 0.614 0.013 0.005 0.006 0.010 0.040 0.000 V Sn B Ce Al Pb Ca Sb Zn AVE 0.001 0.001 0.0000 0.000 0.010 Tr 0.000 0.002 0.001 Ti Co Nb W AVE 0.000 Tr 0.000 0.009	可　（F C ／D C I） 条件付可 使用不可　（電炉向）	①原状可 ②切断：手切り／自動／ギロチン ③プレス ④その他	A配合：配合(FC)／配合(DCI) B新断 Cプレス Dその他	
4		原形：配合 色彩：灰 厚さ：8mm 縦：300mm 横：30mm 表面処理(無)有(　) ミルシート有：(無)	測定実施日：2019年 5月 14日 C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo AVE 0.138 0.166 0.741 0.020 0.003 0.008 0.016 0.026 0.001 V Sn B Ce Al Pb Ca Sb Zn AVE 0.000 0.001 0.0000 0.000 0.017 Tr 0.000 0.003 0.000 Ti Co Nb W AVE 0.000 Tr 0.001 0.010	可　（F C ／D C I） 条件付可 使用不可　（電炉向）	①原状可 ②切断：手切り／自動／ギロチン ③プレス ④その他	A配合：配合(FC)／配合(DCI) B新断 Cプレス Dその他	
5		原形：配合 色彩：灰 厚さ：9mm 縦：165mm 横：20mm 表面処理(無)有(　) ミルシート有：(無)	測定実施日：2019年 5月 14日 C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo AVE 0.138 0.167 0.740 0.020 0.003 0.007 0.015 0.025 0.001 V Sn B Ce Al Pb Ca Sb Zn AVE 0.000 0.001 0.0000 0.000 0.016 Tr 0.000 0.003 0.000 Ti Co Nb W AVE 0.000 Tr 0.001 0.010	可　（F C ／D C I） 条件付可 使用不可　（電炉向）	①原状可 ②切断：手切り／自動／ギロチン ③プレス ④その他	A配合：配合(FC)／配合(DCI) B新断 Cプレス Dその他	

◎全汎用性有（DCI）　○配合（ＦＣ）　×電炉向